



Koubai

Peinture nature

HUILE PURE SPÉCIALE SOLS ET MEUBLES NATURELLE/CLAIRE

V2-342/44

1. Résumé descriptif

L'huile pure spéciale sols et meubles Koubai est un produit de traitement du bois, sans solvant, ultrarésistant, à base d'huiles de différentes cuissons et de cires, et extrêmement riche en corps solides (> 95 %). Particulièrement approprié pour l'application à la machine. Avive la surface et prend un aspect satiné au séchage. L'huile pure spéciale sols et meubles Koubai est extrêmement économique à l'usage.

L'huile pure spéciale sols et meuble Koubai claire contient de plus un pigment blanc qui permet de conserver en grande partie la couleur du bois clair.

2. Capacité/Couleur

	Naturelle	Claire
• 0,125 l.	2-3421	2-3441
• 0,75 l.	2-3422	2-3442
• 2,5 l.	2-3423	2-3443
• 10 l.	2-3424	2-3444

3. Rendement

De 20 ml/m² env. et de 50 m²/l.

5. Dilution

L'huile pure spéciale sols et meuble Koubai claire contient de plus un pigment blanc qui permet de conserver en grande partie la couleur du bois clair.

6. Temps de séchage

Séchage hors poussière au bout de 2 h, en fonction de la température et de l'humidité de l'air. Sec pour l'égrenage au bout de 24 h environ. Séchage complet au bout d'une semaine.

7. Domaines d'application

Pour le traitement de sols, d'escaliers, de plans de travail et autres en bois ou en liège.

8. Caractéristiques

L'huile pure spéciale sols et meubles Koubai est hydrofuge et régule l'humidité. Elle ne crée aucune charge électrostatique et sèche rapidement, sous réserve d'une application professionnelle à la machine.

9. Conseils d'utilisation

9.1. Température de mise en œuvre

Éviter d'appliquer l'huile pure spéciale sols et meubles Koubai à une température inférieure à + 8 °C.

9.2. Préparation

Bien remuer le produit avant usage. Le support doit être propre, sec, exempt de traces de graisse et absorbant. Poncer le bois au préalable. Pour les supports très poreux (liège, hêtre ou autres), il est possible de passer une sous-couche préalable avec de l'huile dure Koubai.

9.3. Mise en œuvre

Appliquer l'huile pure spéciale sols et meubles Koubai à l'aide d'une spatule et faire pénétrer immédiatement à la machine-lustreuse. Retirer immédiatement tous les excédents. Au lieu d'appliquer à la spatule, on pourra également déposer l'huile Koubai en petites quantités sur le sol et la faire pénétrer directement avec la machine. Si la surface obtenue après ce traitement n'a pas encore obtenu un aspect uniforme, répéter ce processus au bout de 6 à 24 h (faire un égrenage fin intermédiaire). Aucun excédent ne doit rester en surface. Au bout de 24 heures, appliquer la cire de finition Koubai à l'aide d'un chiffon humide et lustrer après séchage.

Remarque

Les surfaces huilées et cirées nettoyées avec des chiffons en microfibres nécessitent un entretien accru et, le cas échéant, une répétition plus fréquente du traitement.

Remarque

Pour le nettoyage et l'entretien, utiliser de préférence le kit d'entretien pour sols Koubai.

10. Outillage

Lustreuse monobrosse, pad, spatule ou outil analogue. Nettoyer les outils avec Koubai Isoparaffine après le travail.

11. Conservation

Hermétiquement fermé, dans un endroit frais, mais à l'abri du gel.

Transvaser les gros bidons entamés présentant un gros volume d'air dans des bidons plus petits pour éviter toute floculation et fermer hermétiquement les bidons.

12. Composition

Huile de lin, huile de tung, résine dure de tung, résine dure de chaux/huile de tung, siccatif sans plomb, acide silicique, cire d'abeille, cire d'abeille, isoparaffine, produit antipellucule (clair : blanc de titane).

13. Consignes de sécurité

Remarque spéciale pour la mise en œuvre d'huiles, de vernis et de lasures. Ce produit est inflammable. Ne pas fumer pendant la mise en œuvre et ne pas utiliser de source de lumière nue. Bien aérer les locaux pendant et après l'application.

Ne pas laisser traîner de chiffons imbibés du produit ! Risque d'auto-inflammation ! Laisser sécher les chiffons étalés à l'air libre. Même les produits non toxiques doivent être rangés hors de portée des enfants.

14. Elimination

Les restes de produits séchés peuvent être éliminés conformément aux réglementations locales.

15. COV règlement

- COV teneur (g/l) : 42
- Catégorie : f
- Type : PS
- Teneurs maximales en COV :
Phase I (g/l) à partir du I.I.2007 : 700
Phase II (g/l) à partir du I.I.2010 : 700



Outils utilisables



Séchage entre deux couches



Rendement